

Bona Mix&Fill Plus

Karta Techniczna

Bona Mix&Fill Plus jest spoiwem na bazie wody o wysokiej zawartości substancji stałych, przeznaczonym do szybkiego i skutecznego wypełniania szczelin i ubytków w podłogach drewnianych. Produkt należy mieszać z pyłem drzewnym z zeszlifowanej posadzki w celu uzyskania odpowiedniego koloru. Bona Mix&Fill Plus jest stosowany do wypełnienia szczelin do 3 mm szerokości. Może być stosowany ze wszystkimi lakierami i olejami Bona i daje wykonawcy możliwość zaoferowania kompletnego systemu na bazie wody.

- Wyjątkowa zdolność wypełniania- lepsza niż produktów na bazie rozpuszczalników;
- Nie ma nieprzyjemnego zapachu;
- Bardzo niska zawartość rozpuszczalników;
- Szybkoschnący;
- Łatwy do szlifowania;
- Stworzony do szpachlowania jasnych kolorów drewna.

Dane techniczne

Zawartość subst. stałych:	~38%
Proporcja mieszania:	10-15% pyłu drzewnego do 85-90% spoiwa
Czas schnięcia:	- do kolejnej aplikacji: 15-30 minut* - do zeszlifowania z podłogi: 30-60 minut* - Do aplikacji lakieru lub oleju 1-2 godzin*
	* w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20 °C wilgotność względna 60%.
Narzędzia:	Szpachla ze stali nierdzewnej
Wydajność:	~8-10m ² /1 w zależności od ilości/głębokości szczelin
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Mycie narzędzi:	Zetrzeć szpachlę z mokrego wypełniacza, a następnie umyć wodą. Zeschnięte spoiwo można usunąć mechanicznie lub wyszorować pod bieżącą wodą.
Odpady:	Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Magazynowanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +25°C podczas transport i magazynowania.
Okres przydatności do użycia:	1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu
Opakowanie:	3x5 l (44 kartonów na palecie)

Przygotowanie

Powierzchnia, która ma być wypełniona, musi być czysta, sucha, wolna od wszelkich zanieczyszczeń. Zarówno nowe, jak i stare podłogi powinny być wyszlifowane do surowego drewna. Wyszlifuj podłogę materiałem ściernym o granulacji 60-80 /przed szlifowaniem ostatecznym/. Temperatura produktu i podłogi nie może spaść poniżej 13°C podczas aplikacji i schnięcia.

Aplikacja

1. Dokładnie wstrząśnij opakowaniem Mix&Fill Plus, aż do uzyskania jednolitego koloru produktu w opakowaniu.
2. Zmieszaj w pojemniku Mix&Fill Plus z bardzo drobnym czystym pyłem drzewnym. Najpierw wlej Mix&Fill Plus, a potem dosypuj pył.
3. Zaszpachluj mieszaniną całą podłogę używając szpachli ze stali nierdzewnej. W razie potrzeby powtórz szpachlowanie.
4. Kiedy produkt wyschnie, ostatecznie szlifuj podłogę szlifierkami taśmową lub systemem PowerDrive+ FlexiSand i kątową materiałem ściernym o granulacji 100 – 120.

Finishing



Bona[®]

Bona Mix&Fill Plus

Karta techniczna

5. Aplikować na podłogę olej albo lakier zgodnie z instrukcjami obsługi tych produktów.

Ważne informacje

Szczelin w deskach na legarach lub w bruku parkietowym się nie szpachluje. Suche spoiwo może pękać w szczelinach narażonych na duże naprężenia.

Bona bierze odpowiedzialność tylko za dostarczony produkt, nie może brać odpowiedzialności za całą zainstalowaną podłogę. Niektóre rzadkie gatunki drewna (głównie tropikalne) lub drewna poddane obróbce chemicznej lub termicznej mogą wywołać nieprzewidziane reakcje. W razie wątpliwości przeprowadzić test w celu zapewnienia właściwej funkcji koloru.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.

Finishing



Bona[®]