

Bona Mega Natural

Karta Techniczna

Naturalne drewno jest niezwykle wyjątkowe. Bona Mega Natural posiada unikalną zdolność do chronienia podłóg drewnianych przy jednoczesnym zachowaniu wyglądu i odczucia surowego drewna. W odróżnieniu od standardowych lakierów podłoga, na której zaaplikowano Bona Mega Natural sprawia w dotyku wrażenie bardziej surowego, drobnie szlifowanego drewna. Dla uzyskania lepszego wrażenia surowego drewna należy nałożyć jedną warstwę lakieru podkładowego Bona White i można cieszyć się wyglądem naturalnego drewna.

Największe zalety

- Zachowuje wygląd i odczucie surowego drewna;
- Wysoka odporność na ścieranie;
- Łatwy do zastosowania i wykorzystania;
- Dyspersja składająca się głównie z pochodnych olejów roślinnych;
- Posiada certyfikat GreenGuard przyznany za niską emisję zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń.



Dane techniczne

Rodzaj produktu:	1 komponentowy poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	~32%.
VOC:	Maksymalnie 50 g/l.
Stożek połysku (w 60°):	~6-8%.
Rozcieńczanie:	Nie rozcieńczać.
Czas schnięcia do:	Gotowy do matowania/pokrywania nową warstwą: 1½-3 godziny* Ostrożnego użytkowania: 24 godziny* Pełnego utwardzenia się: 7 dni*.
Narzędzia:	Walek Bona (AT31001000).
Zużycie:	8-10 m ² /l (120-100g/m ²) na warstwę.
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany.
Mycie narzędzi:	Usunąć resztki mokrego Bona Natural z narzędzi, a następnie umyć narzędzia małym strumieniem bieżącej wody. Zasznięty produkt można usunąć acetonem.
Okres przydatności do użycia:	1 rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C i przekroczyć +25°C podczas transportu i magazynowania.
Postępowanie z odpadami:	Resztki lakieru i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowań:	3 x 4,5 l (44 kartony na palecie).
Certyfikaty:	Greenguard DIBt; bezpieczny wyrób budowlany

*w normalnych warunkach klimatycznych, temperatura powietrza 20°C wilgotność względna 60%.

Przygotowanie



Bona Mega Natural

Karta Techniczna

Finishing



Przed przystąpieniem do aplikacji powierzchnia musi być wcześniej zagruntowana lakierem podkładowym Bona. Upewnić się, czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do aplikacji. Powierzchnia, która ma być pokryta musi być dobrze wyszlifowana do surowego drewna, sucha i wolna od pyłu po szlifowaniu, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń.

Doprowadzić Bona Mega Natural do temperatury pokojowej, włożyć filtr, wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki do aplikacji są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. **Temperatura podłogi, powietrza i Bona Naturale nie może spaść poniżej + 13° C podczas aplikacji i schnięcia.**

Systemy aplikacji

Na surowe drewno:

- 1x Bona Primer
- Matowanie - granulacja 150
- 1-2x Bona Mega Natural

Uwaga: Ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna nie zaleca się aplikacji więcej niż dwóch warstw produktu dziennie.

Aplikacja

1. Aplikować Bona Mega Natural przy użyciu wałka Bona (AT31001000). Rozprowadzać produkt po podłodze płynnymi ruchami na przemian w poprzek i wzdłuż stojów drewna unikając tworzenia się kałuż. Zawsze aplikować "mokre do mokrego", aby uniknąć powstawania nakładek. Pozostawić do wyschnięcia.
2. W razie potrzeby, w pomieszczeniach ze zwiększonym ryzykiem mokrych plam na podłodze na przykład w kuchniach, nałożyć drugą warstwę Bona Mega Natural. W razie potrzeby przed aplikacją ostatniej warstwy Bona Mega Natural, po wyschnięciu powierzchni, należy ściąć powstałe włosy drewna i wyrównać strukturę drewna matując podłogę przy użyciu Bona Scrad lub Bona siatki ścierniej o granulacji 150 lub drobniejszej. Po tej operacji usunąć pył z podłogi przed nałożeniem kolejnej warstwy produktu.

Uwaga: Jeżeli czas schnięcia Bona Mega Natural jest dłuższy niż 24 godziny, konieczne jest matowanie suchego produktu przed aplikacją następczej warstwy.

Po podłodze można ostrożnie chodzić po upływie 8 godzin od ostatniej aplikacji. Po upływie tygodnia na podłogę można położyć dywany i inne pokrycia podłogowe (również przykryć podłogę np. w celu jej zabezpieczenia przed malowaniem ścian, czy sufitu) oraz postawić ciężkie meble. Należy także unikać w tym czasie mycia podłogi na mokro lub wilgotno.

Pielęgnacja

Stosować metody sprzątania na sucho m.in. sprzątanie suchym mopem, odkurzaczem lub zamiatanie. W razie zabrudzenia podłogi oczyścić ją Bona Cleaner lub Bona Wood Floor Cleaner i padem z mikrofibry. W obiektach użyteczności publicznej może okazać się konieczne użycie do czyszczenia podłogi profesjonalnej maszyny czyszczącej z odpowiednim oprogramowaniem. Konserwacja powierzchni, podłogi może być dokonana poprzez nałożenie kolejnej warstwy Bona Mega Natural po oczyszczeniu podłogi i odpowiednim przygotowaniu powierzchni. Szczegółowe instrukcje obsługi są dostępne w www.bona.com/floorcare

Ważne uwagi

Podane w tej Karcie informacje są przygotowane w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy i nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie produktu, który zgodnie z zawartymi informacjami został stworzony do konkretnego celu oraz wymaga odpowiednich warunków podczas

Bona Mega Natural

Karta Techniczna

aplikacji. Bona jest odpowiedzialna tylko za jakość dostarczonego wyrobu, natomiast profesjonalna aplikacja pozostaje w gestii wykonawcy i pozostaje poza naszą kontrolą. W razie wątpliwości należy przeprowadzić test lub próbę. Użytkownik jest zobowiązany do przeczytania i zrozumienia wszystkich informacji zawartych w Karcie technicznej, etykietach na opakowaniach i w Karcie Charakterystyki przed użyciem lakieru.

Dalsze szczegółowe informacje o produkcie wraz z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego można znaleźć na stronie internetowej www.bona.com.

Finishing

