

Bona Oil 35

Karta danych technicznych

Olej do zabezpieczenia, konserwacji i pielęgnacji podłóg drewnianych. Również do stosowania na surowe drewno.

Dane techniczne

Typ oleju:	Modyfikowany olej roślinny
Składniki stałe:	około 35%
Rozcieńczanie:	Gotowy do użycia. Nie rozpuszczać.
Czas schnięcia:	- Pomiędzy warstwami: 20-30 minut * - Wstępne użycie: 12-18 h* - Pełna twardość: 1 tydzień*
	<i>*W normalnych warunkach klimatycznych, 20 °C/60% R.H.</i>
Narzędzie aplikacyjne:	szpachla gumowa do oleju, wałek do oleju lub ścierki.
Zużycie:	Surowe drewno: 10-20m ² /l Konserwacja: 50-100 m ² /l
Bezpieczeństwo:	Nieklasyfikowany
Ryzyko pożaru:	Tak (zapoznać się z Arkuszem danych dotyczących bezpieczeństwa)
Mycie narzędzi:	Czyszczenie narzędzi spirytusem mineralnym. Suchy materiał można usunąć acetonem.
Okres ważności:	3 lata od daty produkcji w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie / transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas składowania i transportu.
Sposób utylizacji:	Resztki produktu i puste opakowania powinny być niszczone zgodnie z lokalnymi przepisami.
Wielkość opakowania:	2 x 5 L (35 paczek na palecie) 6 x 1 L (72 paczek na palecie)

Przygotowanie

Upewnij się, że podłoga jest przystosowana do użytku. Powierzchnia, która ma być pokryta musi być szlifowana do surowego drewna, sucha i pozbawiona kurzu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń. W celu ostatecznego szlifowania drewna należy używać Bona Sanding Disc lub siatki ściernej 120.

Przed użyciem należy pozwolić, aby produkt osiągnął temperaturę pokojową i należy dokładnie potrząsnąć pojemnikiem. Optymalne warunki wynoszą 20-25°C i względną wilgotność powietrza 30-60%. Wysoka temperatura i niska wilgotność skracają czas suszenia a niskie temperatury i duża wilgotność wydłużają czas suszenia.

Minimalna temperatura pracy wynosi 16°C.



Wykończenie

Bona[®]

Bona Oil 35

Karta danych technicznych



Wykończenie

Aplikacja

Na surowym drewnie:

Nakładanie: szpachla gumowa, wałek do oleju. Nie zostawiać zacieków.

1. Po 20-30 minutach, rozprowadzić olej do obszarów bardziej chłonnych. W razie potrzeby dodaj więcej oleju.
2. Powtórzyć krok pierwszy do momentu całkowitego pokrycia powierzchni. Ilość warstw jest zależna od typu drewna, zazwyczaj 2-3 warstwy są wystarczające.
3. Po 30 minutach od ostatniej aplikacji, polerować powierzchnię w odpowiednim kierunku używając narzędzi do polerowania wyposażonych w zielonego pada.
4. Usunąć resztki oleju tkaniną bawełnianą.
5. Odczekać 12-18h na wyschnięcie (jeśli podłoga wygląda na niewykończoną, dodaj niewielką ilość oleju do tkaniny bawełnianej i poleruj podłogę, po upływie 1h ponownie wypolerować czystym padem). Polerować używając Bona Woolpad lub czerwonego pada.
6. Odczekać 24h przed rozpoczęciem użytkowania.

Dla uprzednio olejowanych powierzchni:

1. Oczyszczyć powierzchnię i usunąć luźny brud. Na bardzo zabrudzonych podłogach zaleca się najpierw wyczyścić podłogę Bona Deep Clean Solution (5% substancji dodać do wody) i pozostawić do wyschnięcia.
2. Umieścić czerwony pad na wierzchu tkaniny bawełnianej i wlać około 0,1 litra oleju w środek pada. Rozprowadzić olej na ściereczce i podkładce pod spód maszyny do polerowania. Dodać olej w miarę potrzeb.
3. Przesuwać maszynę w odpowiednim kierunku i wykańczać wzdłuż stojów. Wykończyć krawędzie i kąty ręcznie za pomocą tkaniny z olejem.
4. Pozwolić podłodze wyschnąć przynajmniej 1 godzinę i ponownie wypolerować za pomocą Bona Woolpad lub czerwony padem.

Konserwacja

Regularnie oczyszczać podłogę suchym mopem i / lub odkurzaczem. W razie potrzeby wycierać wilgotnym mopem dodając Bona Soap do czystej wody. Uwaga: Zawsze czyścić na sucho kiedy tylko jest to możliwe. Do konserwacji i pielęgnacji powierzchni należy ponownie nakładać olej Bona Oil 35. Częstotliwość tej operacji zależy od stopnia zużycia i może wynosić co 3 lata w gospodarstwie domowym do kilku razy w roku w obiektach komercyjnych.

Szczegółowe instrukcje konserwowania są dostępne na stronie www.bona.com i u lokalnych dystrybutorów Bona.