



# Bona Traffic GO

SAMOSIECIUJĄCA POWŁOKA NA BAZIE WODY

Lakier nowej generacji



Dzięki nowej technologii utwardzania 2K, Bona Traffic GO łączy w sobie prostotę i wydajność lakieru 1K z trwałością i właściwościami produktu 2K. Innowacyjny Bona Traffic GO z wbudowanym utwardzaczem jest gotowy do użycia prosto z pojemnika i zapewnia doskonałą ochronę podłóg drewnianych. Formuła stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo środowiska i użytkownika. Traffic GO przewyższa dzisiejsze wymagania i wysoko stawia poprzeczkę w branży.

- Shake & Go – Bez mieszania – bez odpadów
- Duża wytrzymałość na zużycie
- Wbudowany utwardzacz – aktywowany po nałożeniu
- Lakier niezółknący



# Bona Traffic GO

SAMOSIECIUJĄCA POWŁOKA NA BAZIE WODY

Lakier nowej generacji

## DANE TECHNICZNE

<b>Typ produktu:</b>	Samosieciujący poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wody
<b>Zawartość substancji stałych:</b>	~30%
<b>Połysk (60°):</b>	Półmat 45-50%, mat 20-25%, extra mat 9-13% (na szkłe)
<b>Rozcieńczenie:</b>	Aby uzyskać dłuższy czas otwarty dodać 4% Bona Retarder
<b>Czas schnięcia:</b>	Kolejna warstwa: 2-3 godziny* Pełne użytkowanie: 24 godziny* Przykrywanie (np. dywanami): 3dni*
<b>Narzędzia:</b>	Walek Bona (11mm) lub aplikator Bona
<b>Zużycie:</b>	8-10 m <sup>2</sup> /l (100-120g/m <sup>2</sup> ) na warstwę
<b>Bezpieczeństwo:</b>	Lakier: niesklasyfikowany
<b>Mycie narzędzi:</b>	Umyj narzędzia z resztek materiału minimalną ilością wody. Zaschnięty materiał można usunąć acetonem.
<b>Okres przydatności do zużycia:</b>	1 rok od daty produkcji w nieotwartym oryginalnym opakowaniu.
<b>Przechowywanie/transport:</b>	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C ani przekroczyć +30°C.
<b>Odpady:</b>	Resztki lakieru i puste opakowania powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
<b>Wielkość opakowań:</b>	6 x 1l 3 x 5l
<b>Certyfikaty:</b>	EMICODE; EC1 <sup>PLUS</sup> – bardzo niska emisja wewnątrz pomieszczeń

\* w normalnych warunkach klimatycznych, 20°C/60% wilgotności względnej powietrza.

Dodatkowe szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.



# Bona Traffic GO

SAMOSIECIUJĄCA POWŁOKA NA BAZIE WODY

## Lakier nowej generacji

### PRZYGOTOWANIE

Upewnij się czy podłoga jest odpowiednio przygotowana do lakierowania, dobrze przeszlifowana, sucha, pozbawiona pyłu szlifierskiego, oleju, wosku i innych zanieczyszczeń.

Przed zastosowaniem Traffic GO użyć dowolnego lakieru podkładowego Bona. Doprowadzić lakier do temperatury pokojowej, włożyć filtr, wstrząsnąć pojemnikiem przed użyciem. Optymalne warunki do lakierowania są pomiędzy 18-25°C i 30-60% wilgotności względnej powietrza. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza skracają, a niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia lakieru. Temperatura podłogi, powietrza i lakieru nie może spaść poniżej +13°C podczas lakierowania i schnięcia.

### SYSTEMY APLIKACJI

Standardowa aplikacja:

- 1x Bona Primer<sup>1</sup>
- 2x Bona Traffic GO

<sup>1</sup> Należy zawsze użyć lakieru podkładowego

**Uwaga:** Nie zaleca się nakładania więcej niż dwóch pełnych warstw podkładu i/lub lakieru dziennie ze względu na ryzyko nadmiernego pęcznienia drewna.

Zapewnić dobrą wentylację podczas suszenia. Złe warunki schnięcia mogą spowodować osłabienie filmu lub pogorszenie przyczepności.

### APLIKACJA

- 1) Wstrząsać pojemnikiem lakieru przez minimum 30 sekund przed użyciem lub przed rozlaniem na mniejsze porcje.
- 2) Aplikować za pomocą wałka Bona w ilości 8-10m<sup>2</sup>/litr (100-120g/m<sup>2</sup>). Nakładać na przemian w poprzek i wzdłuż słojów drewna, unikając gromadzenia się produktu. Zawsze utrzymuj „moką krawędź”, aby uniknąć błędów aplikacji.
- 3) Pozostawić do wyschnięcia przed nałożeniem kolejnych warstw. Zapewnić odpowiednią wentylację.
- 4) W razie potrzeby wykonaj szlifowanie pośrednie przy użyciu Bona ScradPad lub materiałem ściernym o granulacji P150 (lub drobniejszej). **Uwaga:** Jeżeli czas pomiędzy aplikacją lakieru wynosi dłużej niż 24 godziny, zawsze wymagane jest szlifowanie pośrednie przed kolejną warstwą.

Lekki ruch pieszy można wznowić po 8 godzinach, ale powierzchnia pozostanie podatna na zarysowania i uszkodzenia aż do całkowitego utwardzenia. Powłoka może być w pełni użytkowana po 24 godzinach. Pozostawić powierzchnię przez co najmniej 3 dni przed pokryciem dywanami lub innymi wykładzinami podłogowymi. W tym czasie unikać wycierania podłogi na mokro.



# Bona Traffic GO

SAMOSIECIUJĄCA POWŁOKA NA BAZIE WODY

## Lakier nowej generacji

### PIELĘGNACJA

Instrukcje pielęgnacji i konserwacji dla użytkownika końcowego są dostępne na stronie produktu Bona Traffic GO na stronie [bona.com](http://bona.com). Szczegółowe instrukcje konserwacji są dostępne zarówno dla konsumentów, jak i komercyjnych użytkowników końcowych. Prosimy wydrukować kopię odpowiednich instrukcji i przekazać ją użytkownikowi końcowemu.

### WAŻNE!

- Plastyfikatory znajdujące się w materiałach takich jak podkłady dywanowe, nogi i kółka mebli oraz kleje stosowane do mocowania mogą powodować zmiękczenie i odbarwienie powłoki. Kontakt z farbami do włosów lub gumowymi oponami samochodów, rowerów i wózków dziecięcych może spowodować trwałe odbarwienie powierzchni. Stosować środki ochronne lub całkowicie unikać kontaktu.
- Rozlane płyny należy niezwłocznie usuwać. Nienadzorowane wycieki mogą spowodować kosmetyczne plamy lub uszkodzenie powierzchni. Należy pamiętać, że chociaż lakiery Bona mają na celu zapewnienie szczelnej powłoki, która jest odporna na zużycie, zadrapania, zalanie itp. Żaden system wykończenia powierzchni nie zapobiegnie fizycznemu uszkodzeniu drewna ani nie spowoduje „utwardzenia” podłogi. Wgniecenia w drewnie mogą być spowodowane przez meble, upuszczone przedmioty, pazury psa itp. Należy podjąć kroki, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszą sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalniamy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.